



# نکته هایی از تکنولوژی بتن

با تاکید بر

## سیمان شناسی

ارائه:

### سینا سعادت

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران  
سازمان نظام مهندسی استان فارس


## شهدای راه وطن

---

عباس دوران ، فرهاد شایخراغی ، بهرام کارمویی ،  
برادران اوجی ، و برادران حاجی باقری ،

که وجودهم اکنون مابه خاطر رفتن آنهاست.

**بتن سنگ مصنوعی است که از به هم آمیختن  
آب، سیمان، سنگدانه (شن + ماسه) و مواد  
افزودنی حاصل می شود**



## مواد تشکیل دهنده بتن :

۶۰٪ - ۷۵٪

(۱) پرکننده (دانه های سنگی)

۳۰٪ - ۵۰٪

(۱-۱) درشت

۲۵٪ - ۳۰٪

(۱-۲) ریز

۲۵٪ - ۴۰٪

(۲) چسباننده (ماتریس یا خمیر سیمان پرتلند)

۷٪ - ۱۵٪

(۱-۲) سیمان

۱۴٪ - ۲۱٪

(۲-۲) آب

(۲-۳) هوا

۳٪ - ۰/۵٪

(۲-۳-۱) بتن بدون هوا

۸٪ - ۴٪

(۲-۳-۲) بتن هوا دار

(۳) مواد مضاف

به صورت درصدی از وزن سیمان به مخلوط اضافه می شود تا خواص مطلوب مورد نظر را در بتن ایجاد کند.

**تذکر:** درصدها مربوط به حجم بتن می باشند.

Sample NO:

Cement Type : (( 2 ))

A-Chemical Specification & Composition According Bogue					
%SiO <sub>2</sub>	21.00	Min.....	C3S	51.84	Max.....
%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.40	Max.....	C2S	21.10	Max.....
%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.21	Max.....	C3A	7.17	Max.....
%CaO	63.59		C4AF	12.94	Max.....
%MgO	1.70	Max.....	C3A+C3S		Max.....
%SO <sub>3</sub>	1.80	Max.....	2C3A+C4AF=B		Max.....
%K <sub>2</sub> O	0.80		C4AF+C2F		Max.....
%Na <sub>2</sub> O	0.12		I.R.	0.48	Max.. (0.75)
%L.O.I	1.38	Max.....	CaSO <sub>4</sub>		Max.....
%Cl	-		Free CaO	1.10	Max.....
Total	100.00		T. Alkaly.	0.65	Max.....
B-Physical Specification					
Fineness (cm/µ)	3040	Min.... (2800)	compressive 1day		Max.....
%R.S # 70	0.0	Max.....	Strength 3day	250	Min 100
%R.S #170	2	Max.....	(Kg/cm <sup>2</sup> ) 7day	332	Min 175
Initial Set	170	Min... ( 45 )	28day	430	Min 315
Final Set	210	Max...( 360 )	60day		Max.....
Auto.Exp.(%)	0.09	Max....(0.8)	Heat of hydration (Cal/gr) (Optional for type 2 or 4)		
NORM.Consistency(%)	25		7day		Max...70...
Specific Gravity (µm <sup>3</sup> )	3.14		28day		Max.....

افزایش گازهای گلخانه ای در جهان :

۸ درصد گازهای گلخانه ای حاصل از تولید سیمان است.

تولید سیمان :

سیمان =  $(\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3)$  خاک رس +  $(\text{CaCO}_2)$  سنگ آهک



## تعریف سیمان

سیمان مورد مصرف در ساخت و ساز ،  
نوعی چسب معدنی است که پس از  
مخلوط شدن با آب به صورت دوغاب یا  
خمیر در آمده و سنگدانه های موجود در  
بتن یا ملات را در بر گرفته و آغشته می  
کند و پس از سخت شدن ، دانه ها را به  
یکدیگر می چسباند.

## تعریف سیمان هیدرولیکی

سیمانی که پس از گیرش و سخت شدن و تبدیل شدن به جسم جامد در مجاورت رطوبت و در طول زمان مقاومتش افزایش یابد سیمان هیدرولیکی نامیده می شود.

## تاریخچه سیمان

در گذشته و در دوران باستان به طریقی مختلف چسباننده هایی قوی برای چسباندن اجزای بنایی مانند سنگ یا آجر استفاده می شده است.

به عنوان مثال در ایران و در شهر باستانی بیشاپور واقع در شهر کازرون از ملات های پایه گچ برای چسباندن سنگ ها به یکدیگر استفاده می شده است .

---

**در دوران هخامنشی برای ساخت سد گل قرون (سد سبا) در  
حوالی شهر وحدتیه واقع در استان بوشهر از ملات قیر ما بین  
آجر استفاده شده است.**


• شاید بتوان ملات سبک گرم رنگ کشف شده از کاخ  
هخامنشی چرخاب واقع در برازجان را اولین نمونه  
مستند تولید بتن سبک در دوران باستان در ایران  
نامید. وزن مخصوص این ملات سبک بین ۱۳۵۰ تا  
۱۶۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب اندازه گیری شده  
است. در ساختار این بتن سنگ گچ و آهک وجود  
دارد و حبابهای ریز هوا باعث کاهش وزن مخصوص  
آن شده است.

اما در دوران روم باستان و در معبد پانتئون و در راههای رومی از ملات های آهکی استفاده شده است. رومی ها سنگ آهک را حرارت می دانند که آهک زنده تولید می شده است.

واکنش حرارت دادن سنگ آهک به صورت زیر است:



سپس آهک زنده را با آب مخلوط می کردند که حاصل آن تولید آهک هیدراته به صورت واکنش زیر بوده است:



---

- **سپس آهک هیدراته حاصل را با سنگدانه های ریز و مواد نرمی که دارای منشأ آتشفشانی بوده اند مخلوط می کردند. ملات ذکر شده در حضور آب در طول زمان سفت و سخت شده و حاصل واکنش مواد آتشفشانی و آهک با آب تشکیل سیلیکات کلسیم هیدراته بوده ، واکنش های مذکور مشابه آنچه در خمیر سیمان پرتلند سخت شده امروزی است ، بوده است. مواد طبیعی و مصنوعی که قادر به واکنش های به این صورت با آهک بوده اند ، به مواد پوزولانی معروف شدند ، چرا که در ناحیه پوزولی ایتالیا نمونه های طبیعی آنها یافت شده است.**





• اما سیمان پرتلند به صورت امروز در سال ۱۸۲۴ توسط ژوزف آسپدین ساخته شده که از حرارت دادن مخلوط آهک و خاک رس در یک کوره آهک پزی و سپس آسیاب مخلوط پخته شده حاصل می شد مخلوط حاصل چون به رنگ سنگهای جزیره پرتلند بوده ، به این نام مشهور شده است.



## روش تولید سیمان

### روش تر:


در روش تر ابتدا مواد اولیه که شامل آهک و خاک رس است به همراه مقادیری تا ۵۰ درصد آب مخلوط کرده و بصورت دوغاب در می آورند و در کوره استوانه ای دوار با حرارت ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد وارد کرده و می پزند. محصول به دست آمده دانه هایی حدود ۵ تا ۲۵ میلیمتر و درست به رنگ سیمان است که به آن کلینکر گفته می شود ، کلینکر حاصل با حدود ۲ تا ۳ درصد گچ آسیاب می شود ، به ماده بدست آمده سیمان پرتلند گویند. اگر سنگ گچ به کلینکر اضافه نشود کلینکر پودر شده به محض مخلوط شدن با آب خیلی سریع خود را می گیرد.

# روش تولید سیمان

روش خشک \_\_\_\_\_ ک:

در روش خشک مواد اولیه که همان آهک و خاک رس است به صورت پودر در آورده ، سپس در کوره با دمای ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد می پزند که به صورت کلینکر در می آید. در این روش نیز به مانند روش تر ، کلینکر را با حدود ۲ تا ۳ درصد گچ آسیاب می نمایند و سیمان پرتلند حاصل می شود. شایان ذکر است که در روش خشک میزان انرژی لازم برای پخت سیمان ، بسیار کمتر از انرژی لازم برای پخت سیمان به روش تر است. معمولاً مکان یابی کارخانجات سیمان به گونه ای است که به منابع خاک رس و سنگ آهک نزدیک باشد تا حمل خاک رس و سنگ آهک به محل کارخانه اقتصادی است.

# تولید سیمان





## کلینکر













# ویژگی های شیمیایی سیمان

مواد اولیه ساخت سیمان:

همان طور که گفته شد سیمان از پختن آهک و خاک رس در کوره دوار حاصل می شود سنگ آهک خود کربنات کلسیم و تا حدودی کربنات منیزیم بوده و خاک رس نیز از تعدادی اکسید های فلزی و غیر فلزی شامل سیلیکات های آلومینیوم دار و آهن دار، کربنات منیزیم و ترکیبات سولفور ، اکسیدهای سدیم ( $Na_2O$ ) و اکسیدهای پتاسیم ( $K_2O$ ) تشکیل می شود. ممکن است برخی یا تمام اکسیدهای موجود در خاک رس به صورت کم و بیش در سنگ آهک نیز وجود داشته باشند. به مجموع ( $Na_2O$ ) و ( $K_2O$ ) قلیائی های سیمان گفته می شود.

نوع اکسید	علامت	مقادیر موجود در مواد خام (درصد)	مقادیر موجود در کلینکر (درصد)	مقدار متوسط (درصد)	موجود در آهک/خاک رس
آهک	$CaO$	۴۰-۴۴	۶۰-۶۷	۶۳	موجود در آهک
سیلیس	$SiO_2$	۱۳-۱۵	۱۷-۲۵	۲۰	خاک رس
آلومین	$Al_2O_3$	۲-۴	۳-۸	۶	
اکسید آهن	$Fe_2O_3$	۲-۴	۰/۵-۶	۳	
اکسید منیزیم	$MgO$	۰/۵-۲	۰/۵-۴	۱/۵	
تری اکسید سولفور	$SO_3$	۰/۲-۱	۱-۳	۱/۵	
اکسید سدیم	$Na_2O$	۰/۱-۰/۵	۰/۲-۰/۷	-	
اکسید پتاسیم	$K_2O$	۰/۱-۱	۰/۵-۱/۵	-	

# ویژگی های شیمیایی سیمان

درصد وزنی در سیمان	علامت اختصاری	فرمول	نام ترکیب	ردیف
۳۰-۶۵	$C_3S$	$3CaO \cdot SiO_2$	تری کلسیم سیلیکات	۱
۲۰-۴۵	$C_2S$	$2CaO \cdot SiO_2$	دی کلسیم سیلیکات	۲
۰/۵-۱۵	$C_3A$	$3CaO \cdot Al_2O_3$	تری کلسیم آلومینات	۳
۶-۱۲	$C_4AF_2$	$4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	تترا کلسیم آلومینو فریت	۴

# ویژگی های سیمان

---

- شیمیایی

- فیزیکی

- مکانیکی

# ویژگی های سیمان

## ویژگیهای شیمیایی

تعیین درصد اجزاء اصلی و فرعی سیمان  
تعیین درصد افت وزنی ناشی از سرخ شدن

قلیائی معادل سیمان

میزان  $SO_3$

اکسید منیزیم

آهک آزاد

تعیین مواد باقی مانده نامحلول

# ویژگیهای سیمان

**خصوصیات فیزیکی**

**نرمی سیمان**

**گیرش اولیه و نهایی سیمان**

**تعیین چگالی**

**حرارت هیدراسیون**

**غلظت نرمال سیمان**

**همچنین انبساط ملات سیمان پرتلند در معرض سولفات**

**نیز تعیین مقدار کلرید موجود در سیمان**

# ویژگیهای سیمان

**خصوصیات مکانیکی**

**تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان**

---

## ترکیبات (عناصر) اصلی سیمان

ردیف	نام ترکیب	فرمول	علامت اختصاری	درصد وزنی در سیمان
۱	تری کلسیم سیلیکات	$3CaO \cdot SiO_2$	$C_3S$	۳۰-۶۵
۲	دی کلسیم سیلیکات	$2CaO \cdot SiO_2$	$C_2S$	۲۰-۴۵
۳	تری کلسیم آلومینات	$3CaO \cdot Al_2O_3$	$C_3A$	۰/۵-۱۵
۴	تترا کلسیم آلومینو فریت	$4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	$C_4AF_2$	۶-۱۲

# روابط بوگ

نسبت درصد اکسید آلومینیوم به اکسید آهن ۶۴/۰ یا بیشتر باشد

$$\text{تری کلسیم سیلیکات } (C_3S) = (4.071 \times \%CaO) - (7.600 \times \%SiO_2) - (2.852 \times \%SO_3) - (6.718 \times \%Al_2O_3) - (1.430 \times \%Fe_2O_3)$$

$$\text{دی کلسیم سیلیکات } (C_2S) = (2.867 \times \%SiO_2) - (0.7544 \times \%C_3S)$$

$$\text{تری کلسیم آلومینات } (C_3A) = (2.650 \times \%Al_2O_3) - (1.692 \times \%Fe_2O_3)$$

$$\text{تترا کلسیم آلومینوفریت } (C_3AF) = 3.043 \times \%Fe_2O_3$$

اگر نسبت درصد اکسید آلومینیوم به اکسید آهن کمتر از ۰.۱۶۴ باشد یک محلول جامد از کلسیم و آلومینوفریت درست می‌شود که قرمبول آن  $(C_4AF + C_2F)$  است و در اینگونه سیمان‌ها تری کلسیم آلومینات  $(C_3A)$  تشکیل نخواهد شد. برای تعیین تری کلسیم سیلیکات  $(C_3S)$  و  $(C_4AF + C_2F)$  از قرمبول زیر استفاده می‌شود ولی دی کلسیم سیلیکات  $(C_2S)$  طبق قرمبول قبلی تعیین می‌گردد.

$$(C_4AF + C_2F) = (2.10 \times \%Al_2O_3) + (1.702 \times \%Fe_2O_3)$$

$$(C_3S) = (4.071 \times \%CaO) - (7.600 \times \%SiO_2) - (4.479 \times \%Al_2O_3)$$

$$- (2.859 \times \%Fe_2O_3) - (2.852 \times \%SO_3)$$

روابط بوگ

## روش های دیگر بدست آوردن اجزاء اصلی سیمان

می توان یا دو روش دیگر چون روش انگسار اشعه ایکس ( $XRD$ ) مستقیماً  $C_3A$  ،  $C_3S$  ،  $C_2S$  و  $C_4AF$  را تعیین کرد و نیز روش تشعشع کلور سانس (ماهتابی) اشعه ایکس ( $XRF$ ) ابتدا اکسید ها را تعیین نموده سپس با استفاده از روابط یوگ می توان اجزاء مذکور را بدست آورد.

# ترکیبات (عناصر) فرعی

ترکیبات فرعی سیمان درصد کمی از سیمان را تشکیل می دهند. این ترکیبات معمولاً شامل موادی هستند که یا اصلاً در قرائند پخت شرکت نکرده اند یا اینکه در قرائند آسیاب (مثلاً سنگ گچ) به سیمان اضافه شده اند.

اگر چه میزان این مواد کم است اما می توانند بر روی بسیاری از خصوصیات خمیر سیمان و در نتیجه بتن سخت شده تأثیر گذار باشند ، از این رو استاندارد ها مقادیر این نوع ترکیبات را محدود می نمایند.

مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۲ ، روشهایی برای اندازه گیری اکسید تیتانیوم ( $TiO_2$ ) ، ینتوکسید فسفر ( $P_2O_5$ ) ، اکسید روی ( $ZnO$ ) و تری اکسید منگنز ( $Mn_2O_3$ ) در سیمانهای هیدرولیکی ذکر شده است.

# قلیائی های سیمان

اکسید سدیم  $Na_2O$  و اکسید پتاسیم  $K_2O$  که مجموع آنها به عنوان قلیائی های سیمان شناخته می شوند.

این مواد در ترکیب با آب میزان قلیائی (بازی) بودن بتن  $PH$  آن را افزایش می دهند.  
عمدتاً  $Na_2O$  و  $K_2O$  در خاک رس وجود دارد.

فرمولی که به آن قلیائی معادل گفته می شود برابر است با:







# قلیائی های سیمان

مقدار قلیائی معادل سیمان معمولاً عددی بین ۰/۱ تا ۱/۷ درصد وزنی سیمان به دست می آید.

قلیائی معادل و کنترل آن که از مقادیری بیشتر نشود گاهی اوقات بسیار ضروری است

چون بعضی از سنگدانه ها مانند آپال ، کلسیدونی و برخی از انواع کوارتز ، کریستو بالیت ،

تری دیمیت و شیل های سیلیسی در اثر رطوبت بالای محیط با قلیائی های سیمان واکنش می دهند ،

این واکنش توأم با افزایش حجم است ،

دمای بالا این واکنش را سرعت می بخشد.

در اثر افزایش حجم با ایجاد ترک در فصل مشترک سنگدانه مستعد واکنش قلیائی

و خمیر سیمان همراه است و نتیجه بروز هزاران هزار ترک در درون و بالاخره بیرون بتن خواهد بود.

این واکنش به واکنش قلیائی سنگدانه یا سرطان بتن مشهور است که

خود به دو نوع واکنش قلیائی - سیلیسی (*Alkali Silica Reaction*) یا *ASR*

و واکنش قلیائی - کربناتی (*Alkali Carbonate Reaction*) یا *ACR* تقسیم می شود.

# قلیائی های سیمان

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان میزان قلیائی معادل سیمان  
برای بتن های حاوی سنگدانه مستعد واکنش قلیائی - سیلیسی را به ۰/۶  
درصد و برای بتن های حاوی سنگدانه مستعد واکنش قلیائی - کربناتی  
به ۰/۴ درصد محدود کرده است.

## سنگ گچ

برای آنکه از گیرش آبی کلینگر آسیاب شده جلوگیری شود به آن حدود ۲ تا ۵ درصد سنگ گچ یا سولفات کلسیم آیدار اضافه می کنند. قرمول شیمیایی سنگ گچ  $CaSO_4 \cdot 2H_2O$  است. در آنالیز شیمیایی سیمان معمولاً سولفات کلسیم یا دو جزء آهک ( $CaO$ ) و تری اکسید گوگرد ( $SO_3$ ) بیان می شود. یا محاسبه  $SO_3$  و ضرب آن در عدد  $1/7$  ، مقدار  $CaSO_4$  محاسبه می شود. هرچه میزان  $SO_3$  در سیمان بیشتر باشد تمایل به افزایش حجم ناشی از ساخته شدن گچ و در نهایت پتانسیل ترک خوردگی بیشتر می شود.

# اکسید منیزیم

اکسید منیزیم یا  $MgO$  ممکن است در مواد خام اولیه سنگ آهک و یا در خاک رس به صورت کربنات منیزیم وجود داشته باشد. در فرایند پخت مواد اولیه و تشکیل کلینگر سیمان معمولاً این ماده تا حدودی وارد فاز واکنش نمی شود و به صورت آزاد در سیمان باقی می ماند. اکسید منیزیم می تواند در مجاورت سیمان و آب با محصولات سیمانی واکنش انبساطی داده و باعث افزایش حجم دراز مدت و در نتیجه ترک خوردگی و در نهایت تخریب بتن می شود. از این رو استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ حداکثر میزان مجاز اکسید منیزیم موجود در سیمان پرتلند را ۵ درصد وزنی سیمان در نظر گرفته است. سیمان هایی که در آن  $MgO$  (اکسید منیزیم) کمتری نسبت به دیگر سیمان ها داشته باشند، معمولاً رنگشان خاکستری متمایل به قهوه ای خواهد بود اما به ازای مقادیر بیشتر  $MgO$  در سیمان رنگشان به خاکستری متمایل به سبز می شود. میزان  $MgO$  مطابق بند ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۲ تعیین می شود.

# آهک آزاد

ممکن است در فرایند پخت سیمان مقادیری از آهک وارد واکنش های پخت سیمان نشود این به همین دلیل به آن آهک آزاد می گویند. آهک آزاد می تواند با جذب آب موجود در بتن در فرایند ساخت آن به تدریج به هیدروکسید کلسیم  $Ca(OH)_2$  تبدیل شده و باعث انبساط در طول زمان و ترک خوردگی و گسیختگی بتن شود. استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ محدوده ای را برای حداکثر میزان مجاز آهک آزاد تعیین نکرده است. ~~کلسیم ل و ط رد ط اسبدا ت عاب و ه د س ل ی د ب د~~ ~~است.~~ ~~زمان و ترک خوردگی و گسیختگی بتن شود. استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ محدوده ای را برای حداکثر میزان مجاز آهک آزاد تعیین نکرده است.~~

# افت سرخ شدن

در قرایند ساخت سیمان ، مقادیری آب و دی اکسید کربن در ساختار سیمان به وجود می آید. اگر سیمان تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شود آب و دی اکسید کربن از سیمان خارج شده باعث افت و کاهش وزن سیمان می شود که یا شاخصی به نام افت سرخ شدن یا  $(L.O.I)$  *(Loss on Ignition)* بیان می شود. برای اندازه گیری  $(L.O.I)$  نمونه سیمان در کوره های یا دمای مشخص حرارت داده میشود. افت وزنی بدست آمده، بیانگر کل رطوبت و کربن دی اکسید موجود در سیمان است ، اما این روش برای تعیین افت وزنی سیمانهای پرتلند سرمایه ای و سیمانهای سرمایه ای مناسب نیست.

## افت سرخ شدن

حداکثر افت وزنی ناشی از سرخ شدن طبق استاندارد ملی ۳۸۹ برای سیمان پرتلند نوع ۱، ۲، ۳ و ۵ برابر ۳ درصد و نوع ۴ برابر ۵/۲ درصد است. هرچه که میزان افت سرخ شدن کمتر باشد سیمان مرغوب تری تولید می شود.

## مواد باقی مانده نامحلول

مواد باقی مانده نامحلول معمولاً ترکیبات غیر سیمانی (عمدتاً سیلیسی) موجود در سیمان هستند که معمولاً در واکنش های سیمانی شدن شرکت نمی کنند و باعث افت مقاومت فشاری بتن می شوند. این گونه مواد طبق روش آزمایش موجود در استاندارد ملی ۱۶۹۲ ، مواد موجود در سیمان هستند که در اسید کلریدریک حل نمی شوند. این مواد با شاخص *IR* (*Insoluble Residue*) نشان داده می شوند. استاندارد ایران و *ASTM 150* مقدار حداکثر مجاز *IR* را به ۰/۷۵ درصد محدود اما استاندارد *BS* انگلستان *IR* مجاز را به ۱/۵ درصد وزنی سیمان محدود کرده است.

# بررسی فرایند هیدراسیون سیمان

برای آنکه نقش هریک از اجزای سیمان در خصوصیات سیمان مشخص شود باید رفتار شیمیایی هریک در مجاورت آب یعنی در فرایند هیدراسیون سیمان بررسی شود، به این معنا که هر یک از این اجزاء با آب چه واکنشی خواهند داد و چه ماده ای تولید خواهد شد. به فرایند جذب آب توسط دانه های سیمان و انجام واکنش شیمیایی توسط اجزای اصلی سیمان و آب هیدراسیون گفته می شود.

بدین ترتیب واکنش آب با هریک از ترکیبات  $C_3S$  و  $C_2S$  و  $C_3A$  و  $C_4AF$  تولید مواد جدید دیگری است. واکنش هیدراسیون به شرح زیر است.

در فرمول هایی که در ادامه آمده H علامت اختصاری  $H_2O$  ، C و S

علامت اختصاری  $CaO$  ،  $SiO_2$  ، CH علامت اختصاری  $Ca(CH)_2$  و C-S-H

علامت اختصاری  $Ca-S-H$  به جای واکنش هیدراته شده است.

# بررسی فرایند هیدراسیون سیمان

$C_3S$  در کنار آب سریع وارد واکنش می شود و بتن را سخت می کند. واکنش  $C_3S$  با عامل اصلی کسب مقاومت بتن در روزهای اولیه عمر بتن است. با توجه به واکنش پذیری این ماده با آب ، گرمای قابل توجهی در این واکنش (حدود ۱۲۰ کالری بر گرم معادل ۵۰۲ ژول بر گرم) آزاد می شود.

و ترکیب آب با  $C_3S$  یک ترکیب زود سخت شونده با حرارت زایی متوسط است.



# بررسی فرایند هیدراسیون سیمان

$C_2S$  در روزهای اول عمر بتن و در مجاورت آب تمایل چندانی به انجام واکنش ذکر شده ندارد اما پس از چند روز به تدریج وارد واکنش شیمیایی با آب می شود. این ماده در ترکیب با آب حرارت زایی کمی دارد (حدود ۶۲ کالری بر گرم) و ماده ای دیر سخت شونده و کم حرارت است.



# بررسی فرایند هیدراسیون سیمان

اصولاً  $C-S-H$  یا سیلیکات کلسیم هیدراته شده یک ترکیب سخت و مقاوم است. در مباحث تکنولوژی بتن مقاومت بتن را به درصد میزان تشکیل

$C-S-H$  نسبت می دهند. در فرایند سیمانی شدن هرچه قدر که  $C-S-H$  بیشتری نسبت به اجزا دیگر تشکیل شود بتن حاصل مقاومت بیشتری خواهد داشت. هیدروکسید کلسیم یا  $CH$  نیز یک ترکیب نسبتاً مقاوم است که باعث افزایش میزان قلیائی (بازی بودن) بتن سخت شده می شود. این ماده می تواند  $PH$  بتن سخت شده را تا حدود ۱۳ افزایش دهد. اصولاً با بالا رفتن میزان  $PH$  محیط سیمان مقاومت خوردگی میلگرد ها در بتن در برابر یون های مهاجم افزایش می یابد.

# بررسی فرایند هیدراسیون سیمان

واکنش های  $C_3A$  و  $C_4AF$  با آب و انجام واکنش های دیگر هیدراسیون سیمان به قرار زیر است:



محصول اصلی این واکنش ها ، آلومینات کلسیم هیدراته شده یا  $C-A-H$  است که با فرمول  $C_3AH_6$  نشان داده می شود.

این ترکیب بسیار سریع با آب عمل می کند و باعث گیرش آنی سیمان می شود بنابراین فلسفه اضافه کردن سنگ گچ به میزان مناسب به تعویق انداختن واکنش های تولید  $C-A-H$  است، در این صورت ماده ای به نام اترینگایت تولید می شود .

مقاومت  $C-A-H$  و  $C-F-H$  بسیار ناچگانه است؛ از  $C-S-H$  و  $CH$  بوده و نقش ، مقاومت ، خاصه ، د ، بت ، ندا ، ند


## نرمی سیمان

یکی از روش های متداول اندازه گیری نرمی و در نتیجه سطح مخصوص سیمان استفاده از روش قابلیت نفوذ هواست که مطابق استاندارد ملی شماره ۳۹۰ یا دستگاه یلین (Blaine) اندازه گیری می شود. مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ حداقل سطح مخصوص برای سیمان های پرتلند نوع ۱، ۲، ۴ و ۵ برابر  $\left(\frac{\text{mm}^2}{\text{gr}}\right)$  ۲۸۰،۰۰۰ و برای سیمان نوع ۳ برابر  $\left(\frac{\text{mm}^2}{\text{gr}}\right)$  ۳۲۰،۰۰۰ است.

اصولاً دستگاه یلین شامل وسیله ای برای مکش مقدار معینی هوا از میان یک یستر آماده شده از سیمان است که تخلخل آن معین می باشد. تعداد و اندازه روزه ها در یک یستر آماده یا تخلخل معین تابعی از اندازه ذرات و تعیین نرخ جریان هوا از میان یستر است. دستگاه یلین شامل استوانه نفوذپذیری سابلول ، شیکه مشبک ، پیستون ، کاغذ صافی ، مانومتر ، مایع مانومتر و زمان سنج است. آزمایش تعیین نرمی سیمان یا دستگاه یلین *Blaine* به دو روش *A* و *B* انجام می شود.


# ویژگی های فیزیکی سیمان

# ویژگی های فیزیکی سیمان نرمی سیمان



# گیرش سیمان


گیرش سیمان (*Setting of Cement*) به معنای تعیین زمان سخت شدن خمیر سیمان است. گیرش سیمان شامل تعیین زمان گیرش اولیه و گیرش نهایی خمیر سیمان مطابق استاندارد بوده .



## غلظت نرمال

غلظت نرمال نیز توسط دستگاه ویکات تعیین می گردد، بنا به تعریف ، غلظت نرمال برابر میزان نسبت آب به سیمان است که به ازای آن میله به ۱۰ میلی متر به اندازه ۱۰ میلی متر در خمیر سیمان نفوذ کند. معمولاً غلظت نرمال برای سیمان های مختلف بین ۰/۲۳ تا ۰/۲۷ تعیین می شود. هرچقدر نرمی سیمان بیشتر باشد ، غلظت نرمال سیمان نیز بیشتر می شود.

# سلامت سپمان



## سلامت سیمان

آهک آزاد  $CaO$  موجود در کلینکر سیمان ، که در اثر وجود بیش از اندازه آهک در کوره سیمان ایجاد می شود، ممکن است شدیداً بسوزد و همراه با سایر اجزا کریستاله شود. نفوذ آب در این آهک و هیدراته شدن آن به کندی صورت می گیرد. بدین ترتیب این آهک وقتی شکفته می شود که خمیر سیمان سفت شده و بنابراین باعث انبساط و ترک خوردگی در سیمان می شود.

## سلامت سیمان


وجود اکسید منیزیم آزاد  $MgO$  به صورت کریستاله نیز می تواند در فرایندی مشابه آهک آزاد با آب ترکیب شده و باعث انبساط و ناسلامتی خمیر سیمان گردد. همچنین وجود بیش از حد سنگ گچ همراه سیمان سبب می شود که پس از انجام واکنش های بین سولفات کلسیم و  $C_3A$  اندکی پس از اختلاط هنوز سولفات کلسیم اضافی در خمیر سیمان سخت شده ، سولفو آلومینات کلسیم (اترینگایت) ایجاد می کند که تولید اترینگایت همراه با افزایش حجم است.

## چگالی سیمان

مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۴۸ ، انجام آزمایش به این صورت است که بالن تا جائیکه نفت به قسمت گردن بالن بین خط نشانه صفر تا یک میلی لیتر برسد پر می شود بعد از ریختن نفت داخل بالن، در صورتی که قسمت جدار داخلی بالای سطح نفت در بالن مرطوب شود، حتماً باید آن را خشک کرد. اولین خواندن را بعد از شناور نمودن بالن در حمام آب یادداشت می شود.

۶۴ گرم سیمان را وزن کرده تدریجاً در مقادیر کم برداشته و به داخل بالن ریخته می شود. برای تسریع در عمل ریختن سیمان به داخل بالن و همچنین جلوگیری از چسبیدن ذرات سیمان به دیواره های بالن می توان از دستگاه لوزاننده استفاده نمود

# چگالی سیمان



# چگالی توده ای سیمان

معیار دیگری از چگالی ، چگالی توده ای سیمان (*Bulk Density of Cement*) است که به صورت جرم واحد حجم توده سیمان ( با در نظر گرفتن حجم هوای بین ذرات) تعریف می شود.

---

## بررسی مکانیزم حمله سولفات ها به بتن و روش

در حمله سولفات ها به بتن سولفات که معمولاً محلول در آب هستند به دو صورت

### مقایله با آن

موجب گسیختگی بتن می باشد یا اینکه با  $C_3A$  موجود در سیمان واکنش می

در حمله سولفات ها به بتن سولفات که معمولاً محلول در آب هستند به دو صورت موجب

گسیختگی بتن می باشد یا اینکه با  $C_3A$  موجود در سیمان واکنش می دهند. این واکنش توأم

با افزایش حجم در بتن سخت شده است. افزایش حجم باعث ایجاد تنش های کششی در بتن

می شود و تنش های کششی اگر از مقاومت کششی بیشتر شوند باعث ایجاد ترک در بتن می

شوند و به همین ترکیب با ادامه واکنش سولفات ها با  $C_3A$  ترک ها بیشتر و بیشتر شده و در

نهایت باعث خرابی و خرد شدن بتن در طول زمان می شوند.

به یک 54 متیجنوناً اید راد با ا همیسلک تانیمولاً تافلوس



$\bar{S}$  در این فرمول  $SO_3$  یا گوگرد تری اکسید است.

انپساط ملات های سیمان پرتلند در معرض سولفات

## بررسی مکانیزم حمله سولفات ها به بتن و روش مقابله با آن

به  $C_3A \cdot C_3S \cdot H_{32}$  سولفات آلومینات کلسیم آب دار یا اتریگایت که یک کریستال بی رنگ و یا متمایل به زرد است، گفته می شود.

در حالتی دیگر یون سولفات با هیدروکسید کلسیم  $Ca(OH)_2$  واکنش می دهد که این حالت نیز توأم با افزایش حجم است. با این اوصاف دیگر با مقادیر کم  $C_3A$  در سیمان نیز نمی توان واکنش های ناشی از حملات سولفات ها را کنترل کرد. پس بگونه ای باید میزان  $Ca(OH)_2$  را در بتن کاهش داد. معمولاً با افزودن مقادیر مناسب پوزولان به بتن یا سیمان و انجام واکنش های پوزولانی که در ادامه درباره آن صحبت خواهد شد و تبدیل  $Ca(OH)_2$  به  $C-S-H$  از این واکنش جلوگیری خواهد شد. اصولاً واکنش های سولفاتی هم باعث پودر شدگی سطح بتن و هم باعث ترک خوردگی در درون بتن می شود.

## بررسی مکانیزم حمله سولفات ها به بتن و روش مقابله با آن


مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان با توجه به پیش بینی درجه حمله سولفاتها به بتن بر اساس محیط (ملايم ، متوسط ، شديد ، بسيار شديد و فوق العاده شديد) راهکارهایی را بر اساس انتخاب نوع سیمان نسبت آب به سیمان و پوزولان و استفاده پوزولان و حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز پیشنهاد کرده است. بیشترین تخریب بتن مربوط به سولفات منیزیم ، سولفات سدیم و در درجه بعد سولفات کلسیم است که سیکل های تر و خشک شدن های متوالی این موضوع را تشدید می کند.

# حرارت هیدراسیون

---

با توجه به گرما زایی واکنش سیمان و آب، تعیین حرارت هیدراسیون سیمان هیدرولیکی مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۴ انجام می شود. اندازه گیری گرمای انحلال (ناشی از حل شدن) سیمان خشک و گرمای انحلال قسمتی از سیمان که ۷ روز و ۲۸ روز از زمان هیدراته شدن آن می گذرد توسط دستگاه کالری متر اندازه گیری می شود. اختلاف این مقادیر حرارت هیدراسیون در دوره هیدراسیون مربوطه را نشان می دهد. این نکته را باید توجه نمود که اگر بعضی از اجزای سیمان هیدرولیکی در محلول اسید نیتریک یا اسید هیدروفلوئوریک نامحلول باشند ، ممکن است نتایج این آزمون نادرست باشد. این آزمون را برای اهداف تحقیقاتی نیز می توان انجام داد وقتی آزمون هایی برای اهداف تحقیقاتی انجام می شوند، اطلاعات مفید بیشتری را با تعیین نرمی و ترکیبات اجزا شیمیایی می توان به دست آورد.

# حرارت هیدراسیون



# تعیین مقدار کلرید سیمان پرتلند

مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۶۴۴۳ مقدار کل کلرید سیمان پرتلند به روش پتانسیومتری با نیترات نقره تعیین می شود.

---


## ویژگی های مکانیکی سیمان

ویژگی های مکانیکی سیمان شامل اندازه گیری مقاومت خمشی و فشاری آزمون‌های ملات سیمان در سنین مختلف است. مطابق استاندارد ملی ۳۹۳، مقاومت فشاری و خمشی سیمان براساس اندازه‌گیری مقاومت فشاری و خمشی آزمون‌های منشوری به ابعاد  $40 \times 40 \times 160$  میلی متر تعیین می‌گردد. این نمونه‌ها با استفاده از یک مخلوط خمیری، شامل یک قسمت وزنی سیمان، سه قسمت وزنی ماسه استاندارد و نصف قسمت وزنی آب (نسبت آب به سیمان ۵/۰) قالب‌گیری می‌شوند. هر نوبت اختلاط که برای ساخت ۳ منشور آزمون به کار می‌رود شامل  $450 \pm 2$  گرم سیمان،  $1350 \pm 5$  گرم ماسه و  $225 \pm 1$  گرم آب می‌باشد

## ویژگی های مکانیکی سیمان

- ماسه استاندارد ممکن است از منابع داخلی و یا خارجی فراهم شوند که باید ویژگی های آنها با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۴۰ مطابقت داشته باشد. پس از انتخاب مصالح ، به کمک همزن مکانیکی با هم مخلوط و سپس بوسیله دستگاه تراکم که دارای حرکت ضربه ای بالا و پایین است متراکم می گردند. پس از قالب گیری ، آزمونها در محیط مرطوب به مدت ۲۴ ساعت نگهداری می شوند و بعد از این مدت نمونه ها را از قالب خارج و در ظرف آب با دمای ثابت ، تا رسیدن به زمان آزمون مقاومت نگهداری می نمایند

# ویژگی های مکانیکی سیمان



## ماسه مورد استفاده در آزمون های تعیین مقاومت خمشی و فشاری

باقی مانده روی الک (درصد)	ابعاد چشمه های مربع (میلی متر)
۰	۲/۰۰
۷±۵	۱/۶۰
۳۳±۵	۱/۰۰
۶۷±۵	۰/۵
۸۷±۵	۰/۱۶
۹۹±۱	۰/۰۸

## دسته بندی سیمان

۱- سیمان های پرتلند

۲- سیمان های آمیخته

۳- سیمان سفید

۴- سیمان پرتلند رنگی

---

## سیمان پرتلند

### الف - سیمان پرتلند نوع یک

یا سیمان پرتلند معمولی (OPC) که با نماد (پ-۱) نشان داده می شود. این سیمان در شرایط محیطی معمولی به لحاظ حملات شیمیایی سولفات‌ها و کلریدها مصرف می شود و کاربرد آن را می توان در ساختمان توصیه نمود.

سیمان پرتلند نوع یک، خود به سه رده مقاومتی (۱-۳۲۵) ، (۱-۴۲۵) و (۱-۵۲۵) تقسیم می شود. اعداد بعد از عدد ۱ بیانگر حداقل مقاومت فشاری سیمان نوع یک مطابق آزمون استاندارد ملی ۳۹۳ در سن ۲۸ روز است. بدیهی است که با کاربرد سیمان نوع (۱-۵۲۵) در بتن به ازای سیمان ثابت و نوع و مقدار مصالح ثابت مقاومت قابل توجه بیشتری را در سنین مختلف نسبت به دیگر سیمانهای نوع یک خواهد داشت. این نوع سیمان به لحاظ خصوصیات مکانیکی شباهت زیادی به سیمان نوع سه دارد و می تواند به خاطر ویژگی زود سخت شوندگی خود جای سیمان نوع ۳ به کار رود

## سیمان پرتلند

ب- سیمان پرتلند نوع دو  
یا سیمان پرتلند اصلاح شده، که با نماد (پ-۲) نشان داده می شود. این سیمان نسبت به سیمان نوع یک روند کسب مقاومت کمتری دارد بدین معنا که این سیمان چه در سنین اولیه و چه در سن ۲۸ روز مقاومت کمتری نسبت به دیگر سیمانها به دست می آورد. همچنین حرارت هیدراسیون کمتری نسبت به سیمان نوع یک دارد. این سیمان دارای C3S و C3A کمتر و C2S بیشتری نسبت به سیمان نوع یک است. کمتر بودن میزان C3A نسبت به نوع یک باعث بهبود عملکرد سیمان در مقابل سولفاتها شده و کاهش میزان C3S و افزایش میزان C2S باعث کاهش حرارت هیدراسیون و در نتیجه کاهش روند کسب مقاومت می شود. کاربرد این سیمان هنگام حملات توام سولفاتها و کلریدها همراه یا بدون استفاده از پوزولان قویا توصیه می شود

## سیمان پرتلند

### پ- سیمان پرتلند نوع سه

یا سیمان زود سخت شونده ، که با نماد (پ-۳) نشان داده می شود. این سیمان نسبت به دیگر انواع سیمانهای پرتلند روند کسب مقاومت و حرارت هیدراسیون بیشتری به خصوص در سنین اولیه دارد. این سیمان نسبت به انواع دیگر سیمان بیشتر آسیاب شده و ریزی و در نتیجه نرمی بیشتری دارد، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ حداقل نرمی الزامی سیمان نوع سه،  $320000 \text{ mm}^2/\text{gr}$  در نظر گرفته شده است. این در حالی است که حداقل نرمی سیمان برای انواع دیگر سیمان پرتلند  $280000 \text{ mm}^2/\text{gr}$  است. همچنین میزان  $C_3 S$  این سیمان نسبت به انواع دیگر سیمان بیشتر و در نتیجه میزان  $C_2 S$  آن کمتر است. این سیمان با توجه به گرمای بالای هیدراسیون گزینه مناسبی برای بتن ریزی در هوای سرد است. همچنین با توجه به بالاتر بودن روند کسب مقاومت نسبت به سایر سیمانها قالبها را زودتر می توان باز کرد. می توان از این مزیت در صنایع پیش ساخته سازی و نیز تعمیرات سازه ها استفاده نمود

## سیمان پرتلند

ث – سیمان پرتلند نوع چهار

یا سیمان با حرارت زایی کم، که با نماد (پ-۴) نشان داده می شود. این سیمان روند کسب مقاومت پائین تری نسبت به انواع دیگر سیمان پرتلند دارد و در این سیمان میزان  $C_3 S$  پائین و میزان  $C_2 S$  نسبت به انواع سیمان بالاتر است. مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹۵ مقدار حداکثر  $C_3 A$  آن ۷ درصد بوده که این مقدار از سیمان نوع پنج بالاتر و از نوع دو پائین تر است. بنابراین این سیمان تا حدودی ضد سولفات است.

## سیمان پرتلند

### ج- سیمان پرتلند نوع پنج

یا سیمان مقاوم در برابر سولفات، که با نماد (پ-۵) نشان داده می شود. این سیمان از دیگر انواع سیمان پرتلند دارای C3A کمتری بوده و چنانکه در خصوص حمله سولفاتها به بتن گفته شد یکی از راهکارهای مقابله با حمله سولفاتها کاهش میزان C3A سیمان است. استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ حداکثر میزان C3A را برای این نوع سیمان به ۵ درصد محدود کرده است

## سیمان های آمیخته

جزء اصلی سیمان های آمیخته کلینکر سیمان پرتلند است و دارای مقادیری از مواد مناسب، مانند پوزولان های طبیعی، مصنوعی، یا مواد افزودنی ویژه جایگزین سیمان پرتلند است. انواع سیمان های پرتلند آمیخته معمول در ایران عبارت است از : پوزولانی، سرباره ای، بنایی و آهکی (PKZ) و زئولیتی.

# تعریف پوزولان و واکنش های پوزولانی


پوزولان ها موادی سیلیسی یا سیلیس آلومینی هستند که خود به تنهایی و در مجاورت

آب خاصیت چسبانندگی ندارد یا بسیار خاصیت چسبانندگی کمی دارند. اما به صورت

گرد نرم و در مجاورت رطوبت و در دمای معمولی در کنار هیدروکسید کلسیم

$(Ca(OH)_2)$  ناشی از واکنش هیدراسیون سیمان سیلیکات کلسیم هیدراته تولید می

کنند که واکنش آن به قرار زیر است:



SH پوزولان با ساختار آمورف یا بی شکل یا غیر بلوری است که به صورت  $Si(OH)_4$

و یا  $H_4SiO_4$  وجود دارد روند کسب سیمانهای پوزولانی کمتر است اما مقاومت دراز

مدت آن کمتر از سیمان های پرتلند معمولی نیست. اصولاً سیمان های اصلاح شده با


پوزولان ها در برابر سولفات ها از دوام بیشتری برخوردار بوده و در مجاورت شرایط

محیطی نامناسب رفتار بهتری دارند. پوزولان ها شامل پوزولان های طبیعی و پوزولان

های مصنوعی هستند.

## پوزولان طبیعی

خاکهای دیاتومه دار ، شیل و چرت‌های اوپالینی ، توفهای شیشه‌ای ، خاکسترهای آتشفشانی و پوکه سنگ‌های طبیعی نمونه‌هایی از انواع پوزولانها است که در طبیعت موجود بوده و هر کدام از آنها بصورت کلسینه شده یا نشده بکار برده میشود . بعضی از خاک رس و شیلها نیز پس از کلسینه شدن خواص پوزولانی قابل قبولی پیدا میکند . کلسینه شدن به معنای حرارت دادن تا دمای بالا و تا دمایی کمتر از درجه ذوب آن برای جداسازی رطوبت و دی اکسید کربن است، درست مانند واکنش تولید آهک زنده از سنگ آهک ( کربنات کلسیم) که نوعی کلسینه کردن است.



## پوزولانهای مصنوعی

### خاکستر بادی

خاکستر بادی (*Fly Ash*) محصول فرعی کوره ای سوخت ذغال سنگ است که شامل  $SiO_2$  و  $CaO$  و  $Fe_2O_3$  و  $Al_2O_3$  است که در رده های  $F$  و  $C$  وجود دارد. در رده  $F$  میزان اکسید کلسیم حداکثر ۱۰ درصد بوده و در رده  $C$  میزان اکسید کلسیم بیش از ۱۰ درصد است. رده  $F$  در مجاورت سیمان و در محیط بتن خواصیت سیمانی شدن ندارد اما رده  $C$  به علت وجود خواصیت سیمانی شدن می تواند جزو مواد شبه سیمانی به حساب آید.

# پوزولانهای مصنوعی

---

## ۱- خاکستر پوسته برنج

( از سوزاندن پوسته برنج در کوره های مخصوص به *Rice Hask Ash* خاکستر پوسته برنج )  
( مطلوب به لحاظ فعالیت پوزولانی به شرایط *RHA* دست می آید. تهیه خاکستر پوسته برنج )  
سوزاندن و امکان کنترل دما و زمان سوختن وابسته است. خاکستر مطلوب پوسته برنج دارای مقادیر زیادی سیلیس غیر بلوری یا آمورف است.

## پوزولانهای مصنوعی

### میکروسیلیس

میکروسیلیس یا دوده سیلیسی (*Silica Fume*) محصول فرعی کوره های قوس الکتریکی صنایع فرو آلیاژ و فرو سیلسیم است. این ماده فعالیت پوزولانی زیادی داشته و در ساختار خود بیش از ۸۵ درصد سیلیس غیر بلوری یا آمورف دارد. سیلیس ( $SiO_2$ ) به شکل بلوری واکنش خاصی با سیمان نمی دهد. ذرات میکرو سیلیس از دانه های سیمان خیلی ریزتر هستند. میانگین اندازه دانه های میکرو سیلیس حدود ۱۲۰ نانومتر است و با توجه به ریزی و آبدوست بودن در صورت استفاده در بتن نیاز آب مخلوط را به شدت افزایش می دهد.

سیمان پرتلند سرباره ای

## سیمان پرتلند سرباره ای

- سیمان پرتلند سرباره ای: سیمانی است که از آسیاب کردن مخلوط کلینکر سیمان پرتلند، سرباره دانه شده فعال و آمورف و سنگ گچ و یا از مخلوط سیمان پرتلند و پودر سرباره، به نسبت های معین به دست می آید. اینگونه سیمان ها معمولا در کارخانجاتی تولید می شوند که فاصله نزدیکی تا کارخانه های ذوب آهن دارند.

## سیمان پرتلند سرباره ای

- الف- سرباره آهن‌گذاری - سرباره کوره بلند آهن‌گذاری محصولی است فرعی که از ترکیب مواد غیرفلزی سنگ آهن با سنگ آهک در حالت مذاب همزمان با تولید آهن مذاب بدست می‌آید. ترکیب شیمیائی اصلی آن سیلیکات‌ها و آلومینوسیلیکات‌های کلسیم و سایر ترکیبات چندتائی اکسیدهای اصلی می‌باشد.

## سیمان پرتلند سرباره ای

ب- سرباره دانه شده - ماده شیشه‌ای دانه شده‌ای است که از سریع سرد شدن مواد مذاب سرباره آهن‌گذاری به کمک آب پاشیدن، غوطه‌ور شدن در آب و یا هوای فشرده پدید می‌آید.

---

## سیمان پرتلند آهکی

- ماده چسباننده هیدرولیکی، از خانواده سیمان پرتلند ، که از آسیاب کردن مخلوط ۶ الی ۲۰ درصد سنگ آهک ویژه ، همراه با درصد مناسبی سنگ گچ (سولفات کلسیم متبلور) و حداقل ۸۰ درصد کلینکر سیمان پرتلند تولید می گردد. در تولید این نوع سیمان ، میزان مواد افزودنی حداکثر یک درصد است. مواد افزودنی نباید شدت خوردگی میلگرد را افزایش دهد و یا باعث افت کیفیت سیمان یا ملات و بتن ساخته شده از آن شود.
- سیمان پرتلند آهکی در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند نوع یک (۳۲۵-۱) بکار می رود ، قابلیت کاربرد دارد. با توجه به اینکه حرارت هیدراسیون این سیمان نسبت به سیمان پرتلند نوع یک می تواند کمتر باشد ، بتن ریزی با این نوع سیمان در هوای سرد نیاز به دقت بیشتری دارد.
- حفظ آب این نوع سیمان نسبت به سیمان پرتلند معمولی بهتر است. همچنین قابلیت پمپ شدن بتن ساخته شده با آن ارتقا می یابد.

## سیمان بنایی

چسباننده هیدرولیکی که در تهیه ملات های مختلف مورد استفاده در بنایی به کار برده می شود. این سیمان از آسیاب کردن مخلوط کلینکر سیمان پرتلند و سنگ آهک طبیعی ، یا مخلوط کردن سیمان پرتلند و پودر نرم شده سنگ آهک ، یا پوزولان ها طبیعی و مصنوعی و یا سرباره آهن گدازی ، به نسبت های معین با رنگدانه های معدنی به دست می آید. استفاده از سیمان های بنایی در بتن و بتن آرمه مجاز نیست و آن را فقط در ملات و مانند آن باید به کار برد. برای شناسایی سیمان بنایی و پرهیز از مصرف آن در ساخت بتن ، این نوع سیمان ها را رنگی تولید می کنند. شایان ذکر است که برای جلوگیری از گیرش سریع سیمان در هنگام آسیاب کلینکر همانند دیگر سیمان ها به این سیمان نیز سنگ گچ اضافه می شود.

---

# الزامات فيزيكى و مكانىكى

---

**سلامت سيمان (انپساط اتوكلاو)**

---

**الزّامات ملات تازه**

---

# مقاومت فشاری

---

# الزامات شیمیایی سیمان های بنایی

## سیمان پرتلند مرکب الف - ۳۲/۵

ماده چسباننده هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلند است که از آسیاب و مخلوط کردن کلینکر سیمان پرتلند با حداقل ۲ نوع از انواع مواد افزودنی (سنگ آهک ویژه، پوزولان طبیعی مرغوب، سربازه کوره آهنگدازی، خاکستر بادی، پوزولان کلسینه شده، رس یا شیل پخته شده، همراه با درصد مناسبی از سنگ گچ حاصل می شود. سیمان پرتلند مرکب الف-۳۲/۵ در تهیه ملات و بتن استفاده می شود و در اکثر مواردی که سیمان پرتلند نوع یک (۳۲۵-۱) به کار می رود، قابلیت کاربرد دارد.

## سیمان سفید

سیمانی است که از کلینکر سیمان پرتلند سفید و سنگ گچ به نسبت معین به دست می آید .  
در تولید کلینکر سیمان پرتلند سفید از مواد دارای مقادیر کم آهن و منگنز استفاده می شود.  
این نوع سیمان عمدتاً در نما سازی ، بند کشی ، کارهای تزئینی و اجزاء سازه ای و بنایی کاربرد  
دارد. از نمونه های بسیار زیبای استفاده از این نوع سیمان در اعضای سازه ای می توان به طرح  
توسعه حرم حضرت معصومه (س) در قم و نیز صحن الحاقی حرم حضرت شاهچراغ (ع) در  
شیراز اشاره نمود.

## سیمان سفید

- مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۱ ، این نوع سیمان براساس کاربرد به انواع سیمان پرتلند سفید با رده های مقاومتی مختلف و سیمان بنایی سفید رده بندی می شود. سیمان سفید شامل دو رده سیمان پرتلند سفید و سیمان بنایی سفید است.

## سیمان پرتلند سفید


سیمانی است که ویژگی های آن براساس رده مقاومتی و رده درجه سفیدی تعیین می شود و برای اهداف سازه ای و غیرسازه ای مناسب است.

---


## سیمان بنایی سفید

این نوع سیمان برای اهداف سازه ای مناسب نیست و در کارهای بنایی مانند بندکشی، ملات چسباننده و تولید قطعات بنایی غیرباربر مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از ای نوع سیمان در تولید عناصر باربر و قطعات بنایی باربر مجاز نیست.


# درجه سفیدی




## اجزای تشکیل دهنده انواع سیمان سفید و ترکیبات آن




# کلینگر سیمان پرتلند سفید



## سایر اجزای تشکیل دهنده سیمان پرتلند سفید



## سایر اجزای تشکیل دهنده سیمان بنایی سفید



## سیمان پرتلند رنگی

از افزودن رنگدانه های معدنی (بدون واکنش شیمیایی) به سیمان پرتلند معمولی یا سفید دست می آید. از سیمان پرتلند معمولی برای ساخت سیمان های پرتلند رنگی قرمز، قهوه ای و سیاه و از سیمان سفید از تولید سیمان هایی با رنگ های روشن ، استفاده می شود. در ساخت سیمان های رنگی باید از رنگدانه هایی استفاده شود که در برابر عوامل جوی و تابش نور پایدار باشند، همچنین نبایستی رنگ ها در کارگاه های تولید بتن، به بتن افزوده شود. از این نوع سیمان ها بیشتر در نماسازی ، کف سازی ، بندکشی و کارهای ترئینی استفاده می شود. استاندارد ملی شماره ۱۲۱۴۹ در خصوص ویژگیها و روش آزمون رنگدانه ها برای مصالح ساختمانی پایه سیمانی و یا آهکی تدوین شده است مطابق این استاندارد رنگدانه ها در یکی از ترکیبات زیر قرار می گیرند:

---

۱- اکسید ها و هیدروکسیدهای مصنوعی یا طبیعی آهن

۲- اکسید های کروم ، تیتانیوم و منگنز

۳- رنگدانه های کمپلکس غیر آلی برای. مثلاً مخلوطی از اکسید ها و هیدروکسید های فلزی یاد شده در بالا با اکسید ها و هیدروکسید های کبالت ، آلومینیوم ، نیکل و آنتیموان

۴- رنگدانه از نوع لاجورد

۵- فتالوسیانین آبی و سبز رنگ

۶- کربن به شکل دوده

۷- مخلوطی از موارد ۱ تا ۶ در بالا

## سیمان پرتلند زئولیتی

زئولیت های طبیعی مواد آلومینوسیلیکات هیدراته یا ساختار شبکه ای است که به طور وسیعی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در مخلوط های سیمانی و بتن در نقاط مختلف دنیا استفاده می شود. کشور های چین ، اسلواکی ، آلمان ، ژاپن ، رومانی و بلغارستان از جمله کشورهای تولید کننده سیمان زئولتی می باشند. در سال های اخیر در ایران نیز ، عملکرد سیمان زئولیتی به سبب وجود ذخایر مناسب مورد توجه محققان قرار گرفته و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شده است.

---

یکی از منابع تهیه زئولیت ، زئولیت سمنان بوده که آنالیز شیمیایی آن در وبسایت شرکت افرا زند درج شده در سه نوع تولید می گردد که در رنگ های سفید ، کرم روشن ، سبز تا سبز روشن ، زرد ، قهوه ای روشن ، صورتی موجود است. جذب آب آن ۶۰٪ حجمی بوده و وزن مخصوص ظاهری بین ۰/۵ تا ۱/۱ گرم بر سانتی متر مکعب متغیر است.

## سیمان پرتلند زئولیتی

سیمان (پ ، ز) ماده چسباننده هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلند است که از آسیاب و مخلوط نمودن کلینکر سیمان پرتلند و زئولیت همراه با درصد مناسبی از سنگ گچ (سولفات کلسیم متبلور) حاصل می گردد. مقدار کلینکر در این نوع سیمان باید دارای حداقل ۸۰ درصد وزنی سیمان (پ ، ز) بوده و مقدار زئولیت در این نوع سیمان باید حداقل ۵ درصد وزنی سیمان (پ ، ز) باشد. مقدار کانی های فعال زئولیت (آنالیسم ، هولاندیت ، کاینوپتیلولیت و موردنیت) در ماده معدنی حداقل ۳۰ درصد وزنی است.

---

**اجرا تشکیل دهنده سیمان پ.ز**

---

زئولیت

---

سنگ گچ

---

**مواد مضاعف (افزونه)**

## نمونه برداری از سیمان در محل کارگاه ساختمانی

نمونه برداری از سیمان پرتلند باید به یکی از روشهای مندرج زیر انجام گیرد:

نمونه برداری از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال سیمان به سیلو:

در این نمونه برداری، وزن نمونه برای هر ۴۰ تن سیمان (یا بخشی از آن) در حال انتقال به سیلو

۵ کیلوگرم می باشد. این نمونه را می توان به صورت پیوسته یا ناپیوسته برداشت نمود. نمونه برداری از محل تخلیه سیمان از سیلو:

در این نمونه برداری، از جریان سیمان در لوله تخلیه و به فاصله های زمانی معین به ازای هر یکصد تن سیمان داخل سیلو مقدار ۵ کیلوگرم سیمان بعنوان نمونه برداشت می شود.

نمونه برداری از انبار سیمان فله:

در این نمونه برداری، چنانچه عمق انباشته سیمان موجود در انبار از ۲ متر کمتر باشد، نمونه را می توان با ابزار ویژه نمونه برداری تهیه نمود.

نمونه برداری از انبار کیسه های سیمان:

در این نمونه برداری به ازای هر پنج تن یا بخشی از آن یک کیسه سیمان انتخاب می شود و مقدار لازم برای نمونه توسط ابزار ویژه نمونه برداری تهیه می شود.

نمونه برداری از محموله کامیون و سایر موارد ذکر نشده:

در این نمونه برداری، از سه نقطه مختلف محموله برداشت می شود و چنانچه در چندین کامیون باشد بشرط آنکه محموله ها از سیلوی مشخص و در یک روز بارگیری شده باشد، نمونه های برداشت شده از کامیون ها را می توان مخلوط نمود.

هر یک نمونه تهیه شده به یکی از روشهای بالا، باید به سه بخش تقسیم شود.

یک بخش برای آزمون و بررسی به آزمایشگاه موسسه استاندارد و یک بخش به آزمایشگاه

کارخانه تحویل شود. و بخش سوم نیز بعنوان نمونه شاهد در بسته بندی محکم و مقاوم نسبت به رطوبت لاک و مهر شده و در یک مکان مورد اعتماد نگهداری شود.

# تفسیر نتایج آزمایشگاهی

Sample NO:

Cement Type : (( 2 ))

## A-Chemical Specification & Composition According Bogue

%SiO <sub>2</sub>	21.00	Min.....	C3S	51.84	Max.....
%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.40	Max.....	C2S	21.10	Max.....
%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.21	Max.....	C3A	7.17	Max.....
%CaO	63.59		C4AF	12.94	Max.....
%MgO	1.70	Max.....	C3A+C3S		Max.....
%SO <sub>3</sub>	1.80	Max.....	2C3A+C4AF=B		Max.....
%K <sub>2</sub> O	0.80		C4AF+C2F		Max.....
%Na <sub>2</sub> O	0.12		I.R.	0.48	Max.. (0.75)
%L.O.I	1.38	Max.....	CaSO <sub>4</sub>		Max.....
%Cl	-		Free CaO	1.10	Max.....
Total	100.00		T. Alkaly.	0.65	Max.....

## B-Physical Specification

Fineness (cm <sup>2</sup> /gr)	3040	Min.... (2800 )	compressive	1day		Max.....
%R.S # 70	0.0	Max.....	Strength	3day	250	Min 100
%R.S #170	2	Max.....	(Kg/cm <sup>2</sup> )	7day	332	Min 175
Initial Set	170	Min... ( 45 )		28day	430	Min 315
Final Set	210	Max...(360 )		60day		Max.....
Auto.Exp.(%)	0.09	Max....(0.8 )	Heat of hydration (Cal/gr) (Optional for type 2 or 4)			
NORM.Consistency(%)	25		7day			Max...70...
Specific Gravity (گرم/سانتی متر مکعب)	3.14		28day			Max.....

# تفسیر نتایج آزمایشگاهی

Sample NO:

Cement Type : ((1-525))

## A-Chemical Specification & Composition According Bogue

%SiO <sub>2</sub>	20.63	Min .....	C3S	56.52	Max.....
%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.80	Max .....	C2S	16.51	Max.....
%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.35	Max .....	C3A	9.69	Max.....
%CaO	64.56		C4AF	10.29	Max.....
%MgO	1.60	Max....( 5 )	C3A+C3S		Max.....
%SO <sub>3</sub>	2.02	Max...( 3.5 )	2C3A+C4AF=B		Max.....
%K <sub>2</sub> O	0.82		C4AF+C2F		Max.....
%Na <sub>2</sub> O	0.12		I.R.	0.40	Max.. ( 0.75 )
%L.O.I	1.10	Max...( 3 )	CaSO <sub>4</sub>	.....	Max.....
%Cl			Free CaO	1.00	Max.....
Total	100.00		T. Alkaly.	0.66	Max.....

## B-Physical Specification

Fineness(cm <sup>2</sup> /gr)	3000	Min.... ( 2800 )	compressive	1day		Max.....
%RS # 70	0.0	Max.....	Strength	2day	240	Min.....( 200 )
%RS #170	3	Max.....	(Kg/cm <sup>2</sup> )	7day		Min.....
Initial Set	190	Min... ( 45 )		28day	555	Min.....( 525 )
Final Set	235	Max...( 360 )		60day		Max.....
Auto. Exp.(%)	0.07	Max....( 0.8 )	Heat of hydration (Cal/gr) (Optional for type 2 or 4)			
NORM.Consistency(%)	26			7day		Max.....
Specific Gravity(ρ <sub>sp</sub> )				28day		Max.....

## وظیفه‌ی سنگدانه‌های در بتن

- (۱) نقش باربری بر عهده‌ی سنگدانه‌هاست.
- (۲) افزایش مقاومت بتن
- (۳) دوام و پایداری بتن
- (۴) کم کردن مصرف سیمان و کاهش هزینه‌ی نهایی بتن

## گروه بندی سنگدانه ها

(۱) درشتدانه یا شن و ماسه (بالای الک نمره ۲۰۰)

أ. شن: سنگدانه‌ی بزرگتر از  $4/75$  میلیمتر یا بالای الک نمره ۴

ب. ماسه: سنگدانه کوچکتر از  $4/75$  میلیمتر و بین الک‌های نمره ۴ و نمره ۲۰۰

(۲) ریزدانه: سنگدانه پایین از الک نمره‌ی ۲۰۰


مصالح سنگی (شن و ماسه) ۶۶٪ تا ۷۵٪ حجم بتن را تشکیل می‌دهند.

۶۰ تا ۷۰٪ از کل درشت‌دانه‌ها شن است.

۳۰ تا ۴۰٪ از کل درشت‌دانه‌ها ماسه است.

تفاوت و مرز میان شن و ماسه الک استاندارد نمره ۴ (#4) است که اندازه‌ی آن  $4/76$  میلیمتر است.

Sieve Test





شکل ۱۰: انواع الک و دستگاه لرزاننده (Shaker)

سنگدانه‌های عبوری از الک نمره ۴ و بالای الک نمره ۲۰۰ ماسه هستند.

سنگدانه‌های مانده روی الک نمره ۴ شن هستند.




---

تعریف بزرگترین اندازه‌ی سنگدانه:

عبارت است از اندازه کوچکترین الکی که حداکثر ۱۰٪ وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند [مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان].

سپس اعداد قرائت شده را در رابطه زیر قرار داده و مقدار SE را محاسبه می کنیم.

$$SE = \frac{h_2}{h_1} \times 100$$



(تغیاز ه١ دصتیم)







نحوه‌ی محاسبه‌ی نتایج آزمایش Los Angles به صورت زیر است:

$$\text{درصد کاهش جرم ذرات} = \frac{\text{جرم نهایی} - \text{جرم اولیه نمونه}}{\text{جرم اولیه}} \times 100$$

هرچقدر عدد آزمایش لس‌آنجلس بیشتر باشد، مقاومت در برابر سایش سنگدانه‌ها کمتر است و سنگ‌دانه‌ها بیشتر سائیده می‌شود.

## شکل و بافت سطحی و ظاهری سنگدانه‌ها

دانه‌ها از لحاظ شکل ظاهری به ۵ دسته تقسیم می‌شوند:

(۱) گرد گوشه (رودخانه‌ای): دارای سطح صاف و گرد

(۲) نامنظم (رودخانه‌ای): دارای سطح صاف ولی شکل آنها گرد نیست.

(۳) گوشه‌دار (شکسته): دارای سطح ناصاف و گوشه‌های تیز. بهترین نوع سنگدانه برای ساخت بتن است.

(۴) پولکی: ضخامت آنها نسبت به دو بعد دیگر کم است (غیرمجاز در ساخت بتن)

(۵) سوزنی: طول آنها نسبت به دو بعد دیگر بیشتر است (غیرمجاز در ساخت بتن)

## سطح مخصوص

نسبت سطح جانبی (خارجی) به حجم سنگدانه را سطح مخصوص آن گویند. هرچه سطح مخصوص سنگدانه بیشتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می کند و کارایی بتن پایین می آید.

مقایسه از لحاظ مصرف سیمان: هر چه سطح مخصوص سنگدانه های کمتر باشد، مصرف سیمان کمتر است.

سنگدانه های گردگوشه > سنگدانه های نامنظم > سنگدانه های گوشه دار

مقایسه از لحاظ مقاومت نهایی بتن: هر چه اصطکاک میان سنگدانه ها بیشتر باشد و سنگدانه ها بهتر با یکدیگر بیشتر درگیر شوند مقاومت بتن بیشتر خواهد بود.

سنگدانه های گردگوشه > سنگدانه های نامنظم > سنگدانه های گوشه دار

سوال: چرا استفاده از دانه‌های پولکی و سوزنی در ساخت بتن مجاز نیست؟

به دلایل زیر :

(۱) زیرا در این دانه‌ها تمرکز تنش ایجاد شده و دانه‌ها از وسط می‌شکنند. یعنی مقاومت کمی دارند و مقاومت بتن را کاهش می‌دهند.

(۲) این سنگ‌دانه‌ها سطح مخصوص بالایی دارند و کارایی بتن را کاهش می‌دهند.  
لذا آیین‌نامه‌ها مصرف این سنگ‌دانه‌ها را به ۱۰ تا ۱۵٪ وزن کل سنگ‌دانه‌ها محدود کرده‌اند.

$$\text{ضریب پولکی} = \frac{\text{وزن دانه‌های پولکی}}{\text{وزن کل دانه‌ها}} < 10 \sim 15\%$$

## دانه‌بندی (Grading)

نحوهی توزیع وزنی سنگدانه‌ها از نظر ابعاد را دانه‌بندی گویند.

در ساخت بتن با کیفیت بالا باید فاصله مناسبی میان مصالح درشت‌دانه و ریزدانه استفاده شود.

منحنی دانه‌بندی عبارت است از یک منحنی که نحوهی توزیع دانه‌ها را از نظر ابعاد مشخص می‌کند.

برای تنظیم منحنی دانه‌بندی ابتدا شن و ماسه را از الک‌های استاندارد عبور می‌دهند.

تعداد این الک‌ها ۱۰ عدد می‌باشد.

نام‌گذاری الک‌های کوچکتر از شماره‌ی ۴ به این صورت است که تعداد روزنه‌های موجود در یک اینچ مربع الک را


شماره الک می‌نامند.

اندازه‌ی روزنه‌ی الک	نمره‌ی الک
شن	
۳۸/۱ میلی‌متر	الک $1\frac{1}{2}$

۱۹/۰۶ میلی‌متر	الک $\frac{3}{4}$
۹/۵ میلی‌متر	الک $\frac{3}{8}$
ماسه	
۴/۷۶ میلی‌متر	الک نمره ۴ (۴#)
۲/۳۶ میلی‌متر	الک نمره ۸ (۸#)
۱/۱۸ میلی‌متر	الک نمره ۱۶ (۱۶#)
۰/۶ میلی‌متر	الک نمره ۳۰ (۳۰#)
۰/۳ میلی‌متر	الک نمره ۵۰ (۵۰#)
۰/۱۵ میلی‌متر	الک نمره ۱۰۰ (۱۰۰#)
۰/۰۷۵ میلی‌متر	الک نمره ۲۰۰ (۲۰۰#)


## نحوه رسم منحنی دانه‌بندی:

ابتدا مجموعه‌ای از دانه‌ها را وزن کرده و از الک‌های استاندارد عبور می‌دهند. سپس وزن دانه‌های مانده روی هر الک را اندازه‌گیری کرده و درصد آنها را نسبت به وزن کل محاسبه می‌کنند (درصد مانده). مجموع درصدهای مانده روی الک مورد نظر و الک‌های بالاتر را از ۱۰۰ کم نموده تا درصد رد شده از الک مورد نظر به دست آید. سپس بر اساس اندازه‌ی الک و درصد رد شده‌ی دانه‌ها از الک‌های استاندارد منحنی را رسم می‌نمایند. توجه کنید که معمولاً محور افقی لگاریتمی است.



## انواع منحنی دانه بندی

- (۱) دانه بندی پیوسته: در صورتی که تمام ابعاد سنگ دانه موجود باشند (شرط اول) و برخی از آنها نسبت به سایر ابعاد به میزان چشمگیری بیشتر یا کمتر نباشند (شرط دوم).
- (۲) دانه بندی گسسته: در صورتی که یکی از دو شرط بالا برآورده نشود، منحنی دانه بندی گسسته است.



- منحنی شماره ۱: فقط دانه های الک نمره ۴ کوچکتر وجود دارد و در آن از شن خبری نیست (گسسته).
- منحنی شماره ۲: ۶۰٪ درصد دانه ها هم اندازه هستند و دانه بندی یکنواخت نیست (گسسته).
- منحنی شماره ۳: در محدوده ی کوچکی ۷۰٪ از کل دانه ها قرار گرفته اند (گسسته).
- منحنی شماره ۴: در محدوده ی شن و ماسه پیوسته بوده و دارای تمام ابعاد دانه ها است (پیوسته).

---

چرا باید از دانه‌بندی پیوسته در ساخت بتن استفاده کرد؟

(۱) فضای خالی بین سنگ‌دانه‌ها حداقل می‌شود (تراکم بیشتر) و سیمان کمتری مصرف می‌شود.

(۲) بتن حاصله توپرتر و متراکم‌تر می‌شود و مقاومت آن افزایش می‌یابد.

## دانه بندی مصالح ماسه‌ای

مزیت استفاده از ماسه : با استفاده از آب کمتر بتن روان تر و کاراتری به دست می‌آید (مقاومت بیشتر).

مضرات استفاده از ماسه : مصرف سیمان افزایش می‌یابد.

برای بتن‌هایی که در نمای صاف مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید از مقدار ماسه‌ی بیشتر باید استفاده شود.

مدول نرمی: عبارت است از مجموع درصدهای باقیمانده روی الک‌های استاندارد تقسیم بر صد. مدول نرمی ممکن

است بین صفر تا ۹ متغییر باشد ولی عموماً مقدار آن بین  $2/3$  تا  $3$  است و افزایش آن نشان‌دهنده‌ی درشتی

دانه‌هاست.

## دانه‌بندی مصالح شنی

هر چه در بتن مواد درشت دانه‌تر بیشتر باشد، بتن مقاومت بیشتری خواهد داشت. حداکثر بعد دانه‌های شنی (بین سه عدد زیر باید کوچکترین عدد انتخاب شود):

(۱) کوچکتر از  $1/5$  حداقل بعد قالب

(۲) کوچکتر از  $3/4$  فاصله‌ی آزاد بین میلگردها

(۳) کوچکتر از  $1/2$  ضخامت دال‌های سقفی

مثال : اگر در یک تیر  $30 \times 50$  سانتی‌متر فاصله‌ی آزاد بین میلگردها ۷ سانتی‌متر باشد، حداکثر بعد سنگ‌دانه که می‌توان استفاده کرد چقدر است؟

شرط اول :

$$30 \times \frac{1}{5} = 6 \text{ cm}$$

شرط دوم :

$$7 \times \frac{3}{4} = 5.25 \text{ cm}$$

پس باید از سنگ‌دانه با حداکثر بعد  $5/25$  سانتی‌متر استفاده می‌شود.

## رطوبت سطحی و جذب آب سنگ‌دانه‌ها

انواع سنگ‌دانه بر حسب رطوبت سطحی و جذب آب:

- (۱) سنگ‌دانه‌های کاملاً خشک: در صورتیکه دانه‌ها در Oven کاملاً خشک شوند.
- (۲) سنگ‌دانه‌های خشک: مقداری آب در داخل آنها وجود دارد ولی سطحشان خشک است.
- (۳) سنگ‌دانه‌های اشباع با سطح خشک (S.S.D.) یا Saturated Surface Dry : داخل آنها کاملاً آب وجود دارد ولی سطح آنها خشک است (برای ساخت بتن و در محاسبات مربوط به طرح اختلاط باید استفاده شود)
- (۴) سنگ‌دانه‌های مرطوب: داخل و خارج آنها کاملاً خیس است.

حالت مرطوب



حالت اشباع با  
سطح خشک



خشک شده در هوا



خشک شده در آون



رطوبت آزاد  
(درصد رطوبت)

رطوبت جذب شده  
(جذب آب)

کل مقدار آب

نمایش رطوبت در سنگدانه‌ها

- (۱) مواد آلی: بر فعل و انفعالات شیمیایی سیمان اثر مخرب دارند و پس از پوسیده شدن موجب بروز فضای خالی در بتن می‌شوند. این مواد با شستن به راحتی جدا می‌شوند. ذغال، چوب، جلبک و ..... .
- (۲) رس و ذرات بسیار ریز: به صورت لایه‌ای دور سنگ‌دانه‌ها را گرفته و روی چسبندگی خمیر سیمان و سنگ‌دانه تاثیر می‌گذارند. همچنین موجب افزایش مصرف آب نیز می‌شوند.
- (۳) ناخالصی‌های نمکی: وجود نمک مقاومت بتن را به شدت کاهش می‌دهد. نمک موجب خوردگی میلگردها در بتن مسلح می‌شود. همچنین نمک به صورت ذرات سفیدی روی سطح بتن ظاهر می‌شود.

مشکلات ناشی از استفاده از آب نامناسب در بتن:

(۱) دیرگیر شدن بتن

(۲) افت مقاومت نهایی بتن تا ۳۰٪

(۳) بروز خوردگی در میلگردها

(۴) ایجاد لکه بر روی سطح بتن (در مورد بتن‌های Expose (نما) اهمیت دارد)

آب مناسب برای بتن چیست؟ آب شرب

P.H. آب باید بین ۶ تا ۸ باشد.

موادی که نباید در آب بتن وجود داشته باشند و یا درصد آنها باید کم باشد؟


(۱) کربنات‌ها

(۲) کلریدها: موجب خوردگی در میلگرد می‌شود.


(۳) سولفات‌ها

(۴) نمک‌ها

(۵) آب دریا: موجب افت مقاومت و خوردگی در میلگرد می‌شود. استفاده از آب دریا در بتن توسط هیچ مرجعی توصیه نشده است.



۶) گل و لای: به صورت یک لایه‌ی حائل دور سنگ‌دانه‌ها می‌چسبد و مانع می‌شود که سیمان سنگ‌دانه‌ها را به یکدیگر بچسباند. راه‌حل این مشکل استفاده از حوضچه آرامش برای ۲۴ ساعت است.




حوضچه آرامش


۷) چربی‌ها (معدنی، حیوانی و گیاهی): ایجاد پوشش در سطح سنگ‌دانه‌ها و جلوگیری از چسبیدن سنگ‌دانه‌ها به سیمان

---


۸) خزه‌ها و جلبک‌ها: از چسبیدن سنگ‌دانه‌ها به سیمان جلوگیری می‌کند. همچنین پس از پوسیده شدن در بتن فضای خالی ایجاد می‌شود.








Collapse



Shear

Types of slump



True slump

جدول ۹-۸-۹ تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

مقاومت فشاری (به صورت نسبی)				نوع سیمان
۹۰ روزه	۲۸ روزه	۷ روزه	یک روزه	
۱/۲۰	۱/۰۰	۰/۶۶	۰/۳۰	سیمان نوع I
۱/۲۰	۰/۹۰	۰/۵۶	۰/۲۳	سیمان نوع II
۱/۲۰	۱/۱۰	۰/۷۹	۰/۵۷	سیمان نوع III
۱/۲۰	۰/۷۵	۰/۴۳	۰/۱۷	سیمان نوع IV
۱/۲۰	۰/۸۵	۰/۵۰	۰/۲۰	سیمان نوع V

مثال : در صورتیکه مقاومت فشاری نمونه‌ی استوانه‌ای استاندارد که با سیمان تیپ ۱ ساخته شده است، در ۷ روز ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد، مقاومت نمونه‌ی ۲۸ روزه‌ی آن چقدر خواهد شد؟

$$\text{مقاومت ۲۸ روزه} = \frac{\text{مقاومت ۷ روزه}}{0.66} = \frac{150}{0.66} = 227.3 \text{ kg/cm}^2$$

# سیمان شناسی

و

راهنمای جامع

تفسیر نتایج آزمایشگاه سیمان

برای مهندسان

**سینا سعادت**

پژوهشگر، مدرس و مهندس عمران  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سعید نور مظهر

